

## Допустимые дефекты и правила эксплуатации

### Технические условия на изготовления крашенных фасадов МДФ.

1. На окрашенной стороне изделия **НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**: Сколы, вмятины, царапины, видимы при фронтальном просмотре с расстояния 0,5 м в течение 30 секунд. Точечные включения (вкрапления) с диаметром более 1 мм. Изменение оттенков цветовой гаммы на лицевой стороне одной партии изделий.

2. На окрашенной стороне изделия **ДОПУСКАЮТСЯ**: Мелкие царапины (не более 50 мм), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течение 30 секунд.

Вкрапления (пылинки) диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1 изделие. Вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 2 шт. на 1 изделие. Кратеры, пузырьки, проколы не более 2 на 0,5 м кв.; допускаются на торцах Незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м течение 30 секунд. На деталях, покрытых металлик, допускаются изменения тона поверхности, в светлую или темную сторону, в зависимости от угла просмотра (эффект flip-flop). При двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия. Краска для каждого заказа изготавливается индивидуально. Точность соответствия по картам RAL, NCS, WCP, MOBHEL – 95%. В случае до заказа цветов возможны отклонения в оттенке цвета.

**На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ и невозможностью шлифовки (выравнивания) данной поверхности.**

3. На внутренней стороне изделия при односторонней окраске **ДОПУСКАЮТСЯ**: Сколы ламинита радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на 1 изделие. Мелкие царапины ламинита, не видимые при фронтальном осмотре на расстоянии 0,5 м в течение 30 секунд.

4. На торцах изделий **ДОПУСКАЮТСЯ**:

Вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1 изделие. Вкрапления диаметром до 0,5 мм. Но не более 4 шт. на 1 изделие. Торцы изделий **НЕ ПОЛИРУЮТСЯ**, и имеют неровности на поверхности (заводская шагрень).

В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально, при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному. Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.

## **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ ИЗ МДФ, ПОКРЫТЫХ ЭМАЛЬЮ И ЛАКОМ**

Покрытые эмалью фасады из МДФ имеют красивый эстетичный внешний вид, хорошую прочность, светостойкость, стойки к воздействию влаги. Однако использование в интерьере и мебели крашеных фасадов подразумевает соблюдение определенных правил, которые значительно повышают сроки их эксплуатации:

- 1.** Крашеные фасады из МДФ необходимо эксплуатировать в теплых и сухих помещениях, в которых не происходит резких перепадов температур и сохраняется определенный режим влажности воздуха. Различные отклонения от рекомендуемого режима могут повлечь за собой ухудшение внешнего вида фасадов и даже их повреждение.
- 2.** Негативно на фасадах, покрытых эмалью, сказывается длительное воздействие потоков горячего воздуха (от кухонной духовки или плиты). Воздух, температура которого превышает 70 °С, может вызвать деформацию, оплавление и отслойку верхнего слоя фасада. Не рекомендуется устанавливать фасады на расстоянии ближе одного метра возле отопительных приборов, окон с прямыми солнечными лучами и другими мощными источниками тепла и света.
- 3.** Не допускается охлаждение фасадов ниже -25С, возможно растрескивание лакокрасочного покрытия.
- 4.** Фасады из МДФ, покрытые эмалью, следует тщательно оберегать от чрезмерного воздействия влаги, которая ведет к выгибанию и разбуханию материала.
- 5.** Попадание на поверхность кислот, растворителя, ацетона, спирта может растворить лакокрасочное покрытие. В результате такого воздействия образуются пятна, смывы, разводы, отшелушивание ЛКП.  
Внимательно изучайте состав бытовой химии, которую используете для чистки и мойки фасадов. Абразивные порошки могут повредить поверхность, спровоцировать появление царапин и даже трещин на ровной поверхности.
- 6.** Главное правило правильного ухода за окрашенными фасадами — использование щадящих, специально разработанных средств, не содержащих растворителей, кислот и других агрессивных веществ. В инструкциях большинство производителей указывают, для какой поверхности и материала разработано средство. Пыль и разводы следует удалять мягкой сухой губкой или тканью. Хорошо подойдут фланель, сукно, плюш. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась.
- 7.** Температура воздуха при хранении фасадов не ниже +5 °С. Хранение фасадов при отрицательных температурах вызывает нарушения в лакокрасочном покрытии фасада, растрескивание и даже отслоение.  
Соблюдение всех вышеперечисленных правил и рекомендаций значительно продлит срок эксплуатации окрашенных фасадов из МДФ, сохранит их эстетичный вид и визуальную привлекательность.

## **Правила транспортировки**

Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами транспорта при условии обеспечения защиты продукции от воздействия внешней среды (закрытый транспорт). Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировке фасадов.

## **Прием продукции**

Прием продукции по качеству происходит в соответствии с европейскими нормами, проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- в помещении с дневным освещением;
- с расстояния до осматриваемых фасадов 600 мм;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70-90гр;
- при времени осмотра 10 секунд.

## **Гарантийные обязательства.**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия вышеизложенным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия.

Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня покупки изделия. Претензии по качеству фасадов принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя, или замена фасадов с выявленным производственным браком.

### **ВНИМАНИЕ!**

Фасады, фрезерованные под ручки или под петли на рекламацию не принимаются!!!

### **Гарантийное обслуживание не распространяется:**

- на дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций по транспортировке, эксплуатации, хранению.
- при наличии механических повреждений, возникших в результате погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
- при наличии следов воздействия химических веществ, температурных воздействий, обильного намокания фасадов.
- при использовании не по назначению.
- в случаях преднамеренной порчи.
- в случаях порчи изделий под воздействием чрезвычайных происшествий (пожар, наводнение, стихийные бедствия).